

Technisches Merkblatt

Hanno® Folienband FA-D



Produktbeschreibung

Das Band besteht aus einer Kombination von Vlies und einer dampfdiffusionsoffenen Funktionsmembrane. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes.

Produkteigenschaften

- Universell geeignet für Sanierung und Neubau.
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen.
- Überputz- bzw. Überstreichbarkeit
- dehnfähig
- Systemkomponente des Hanno®-3E-Abdichtungssystem mit 10-jähriger Funktionsgewährleistung*, geeignet zum RAL-konformen Fenster-Einbau.

*bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten, nach Herstellervorgabe

Anwendungsbereiche

Hanno®-Folienband FA-D für den schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Verschluss der äußeren Fensteranschluss-Fuge.

Lieferform

Rollenware in anwendungsbezogenen Breiten, siehe Preisliste.

Standardmäßig mit einem Selbstklebestreifen zum Anschluss an das Fenster ausgerüstet. Zusätzliche Ausrüstung mit zwei Selbstklebestreifen oder mit Butylstreifen für den Wandanschluss gegen Mehrpreis, bei Mindestabnahmemenge, möglich.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein.

Hanno®-Folienband FA-D abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Die Abdeckfolie abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken

andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen. Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämm-Material, z.B. Hanno®-Pistolenschaum, dosiert verfüllen.

Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund empfehlen wir Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno® 3E Folienkleber MS.

Im Laibungsbereich für eine ausreichende Gewebearmierung des Putzes sorgen.

Für die luftdichte Innenabdichtung empfehlen wir Hanno®-Folienband FI-D oder FI-B.

Beachten Sie unsere Montageanleitung!

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Hinweise

Nützliche Informationen erhalten Sie auch in der Broschüre "Verputzen von Fensteranschlussfolien", vom Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Industriegruppe Baugipse.

Technisches Merkblatt

Hanno®-Folienband FA-D

Technische Daten

Faser-/Folienzusammensetzung		PES-PP-PES
Gewicht	DIN 53854	160 g/m ²
Dicke	DIN 53855	0,43 mm
Reißkraft, längs	DIN 53857	301 N/5cm
Reißkraft, quer		34 N/5cm
Reißdehnung, längs	DIN 53857	18%
Reißdehnung, quer		132%
Zulässige Gesamtverformung		5%, bezogen auf unverklebte Bandbreite (ggf. ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen)
WDD – Stromdichte	DIN 53122	930 g/m ² d
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027	>600Pa
sd-Wert		ca. 0,05 m (DIN 4108 T.3 diffusionsoffen)
Wasserdichtheit	DIN EN 20811	> 2000 mm
Brandverhalten	DIN 4102	B2, P-NDS04-368, MPA*
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS} , 4098 GEV*
Überputzbarkeit		gegeben
Temperatureinsatzbereich		-40° C bis +80° C
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit		12 Monate, trocken, (bei Raumtemperatur, im Originalgebinde)
Freibewitterung/UV		max. 3 Monate

* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover. GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Die neueste Version dieses Merkblatts erhalten Sie unter info@hanno.com.

www.dichtband24.de
pmt - Fenster | Türen | Glas
Peter Muck
Staatsstraße 72
83059 Kolbermoor
Tel. 0 80 31 / 231 76 58
Fax 0 80 31 / 231 76 59
Mail: info@dichtband24.de